



SPECTRA 30 C

Las lámina Spectra 30 C, a base de aleaciones especialmente seleccionadas, está diseñada para funcionar de forma selectiva frente a los rayos solares, ofreciendo la mejor combinación de transparencia y rendimiento.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑOS



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑOS



Norma REACH RoHS **CUMPLE**
CON LA NORMATIVA

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

SOLAR SCREEN®
Smart Solutions for Windows

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	70 %
Reflejo de luz visible exterior	7 %
Reflejo luz visible interior	7 %
Energía solar total rechazada	49 %
Energía solar total rechazada 2	45 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	27 %
Absorción de energía solar	26 %
Transmisión de energía solar	47 %
Reducción del deslumbramiento	20 %
Valor "g"	0.49
Valor "u"	4.9
Coefficiente de sombra	0.5

Tipo de instalación Aplicación interna


Rechazo Rayos Infrarrojos (CALOR) 70%

Composición PET / PVC	PET
Espesor	40 µ

Color : NEUTRAL

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Válido para superficies verticales y acristaladas de máximo 2.5 m²

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	!

✓ Sí ! Precaución ✗ No

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.