



SPECTRA 40 C

Las lámina Spectra 40 C, a base de aleaciones especialmente seleccionadas, está diseñada para funcionar de forma selectiva frente a los rayos solares, ofreciendo la mejor combinación de transparencia y rendimiento.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑOS



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑOS



Norma EN 1096-1
TESTADO EN LABORATORIO



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

SOLAR SCREEN
Smart Solutions for Windows

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	62 %
Reflejo de luz visible exterior	14 %
Reflejo luz visible interior	14 %
Energía solar total rechazada	57 %
Energía solar total rechazada 2	54 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	34 %
Absorción de energía solar	29 %
Transmisión de energía solar	37 %
Reducción del deslumbramiento	34 %
Valor "g"	0.44
Valor "u"	4.9
Coefficiente de sombra	0.5
Tipo de instalación	Aplicación interna


Rechazo Rayos Infrarrojos (CALOR) 80%

Composición PET / PVC	PET
Espesor	40 µ

Color : CHAMPÁN CLARO

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Válido para superficies verticales y acristaladas de máximo 2.5 m²

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	!

✓ Sí ! Precaución ✗ No

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.