



AZUL 40 C

Cuando se adhiere a un cristal, la lámina transparente Azul 40 C aporta un tono azul, sin que el cristal pierda su transparencia. Añade un toque de color y dinamismo a cualquier vidrio interior (mamparas de cristal etc).



Garantía SOLAR SCREEN®
5 AÑOS



Punto de inflamabilidad
M1



Norma REACH RoHS **CUMPLE
CON LA NORMATIVA**



ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento u#16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	61 %
Reflejo de luz visible exterior	7 %
Reflejo luz visible interior	7 %
Energía solar total rechazada	27 %
Energía solar total rechazada 2	26 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	7 %
Absorción de energía solar	29 %
Transmisión de energía solar	64 %
Reducción del deslumbramiento	40 %
Valor "g"	-
Valor "u"	5.7
Coefficiente de sombra	
Tipo de instalación :	Aplicación interna
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	40 μ

Color :AZUL

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No
*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.